土質試験結果一覧表（材料）

調査件名　株式会社　ミヤテック
松阪市大口町　大口工場

整理年月日　平成 28年 12月 10日

整理担当者　市川　哲也

	試料番号（深さ）	ミヤテック改良土					
一般	湿潤密度 ρ_t g/cm³						
	乾燥密度 ρ_d g/cm³						
	土粒子の密度 ρ_s g/cm³						
	自然含水比 w_n %	64.5					
	間隙比 e						
	飽和度 S_r %						
粒度	石分（75mm以上） %						
	礫分[1]（2~75mm） %	59.4					
	砂分[1]（0.075~2mm） %	31.7					
	シルト分[1]（0.005~0.075mm） %	8.9					
	粘土分[1]（0.005mm未満） %						
	最大粒径 mm	53					
	均等係数 U_c	54.79					
コンシステンシー特性	液性限界 w_L %						
	塑性限界 w_P %						
	塑性指数 I_P						
分類	地盤材料の分類名	細粒分まじり砂質礫					
	分類記号	(GS-F)					
締固め	試験方法						
	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm³						
	最適含水比 w_{opt} %						
CBR	試験方法						
	膨張比 r_e %						
	貫入試験後含水比 w_2 %						
	平均CBR %						
	%修正CBR %						
コーン指数	突固め回数 回/層	25/3					
	コーン指数 q_c kN/m²	3261.3					

特記事項

1）石分を除いた75mm未満の土質材料に対する百分率で表す。

[1kN/m²≒0.0102kgf/cm²]